

SCHEDA A 1

Tessuto invernale giacca, pantaloni, gonne

Armatura	Casimir/Batavia
Composizione	100% lana vergine
Finezza lana	22,5 micron
Peso mtl	350 (+/-5%)
Peso mtq	360 (+/-5%)
Titolo (ordito)	2/46 Nm
Titolo (trama)	2/46 Nm
Fili cm (ordito)	28
Fili cm (trama)	23
<u>Stabilità dimensionale</u>	
Calo al vapore (ordito)	0,5 % (+/-1)
Calo al vapore (trama)	0,5 % (+/-1)
Calo a lavaggio a secco (ordito)	0,5 % (+/-2)
Calo a lavaggio a secco (trama)	0,5 % (+/-2)
<u>Resistenze</u>	
Trazione (ordito)	300 N
Trazione (trama)	180 N
Pilling	4 (100 moviments)
Abrasion	14500 (Rubs)
Scorrimento delle cuciture (ordito)	130 N
Scorrimento delle cuciture (trama)	260 N
<u>Solidità</u>	
Lavaggio a secco:	
cambiamento di tono	4/5
Sfregamento:	
Ordito a secco	4
Ordito a umido	3
Trama a secco	4
Trama a umido	3
Luce artificiale:	
Xenotest chiari	3
Xenotest scuri	4
Sudore Acido:	
Cambiamento di tono	4/5
<u>Colore</u>	BLUE